

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
POLYROOF	10%	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	220 bar	LATSC 31-60
POLYROOF	10%	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT300	220 bar	LASFC 21-40
POLYROOF MONO	10%	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	220 bar	LATSC 31-60
POLYROOF MONO	10%	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT300	220 bar	LASFC 21 - 40
DERMACEM	No	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	220 bar	LASFC 27-40
DERMACEM FIBRO	No	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	220 bar	LASFC 27-40
ACRYROOF PLUS	No	DRAGON Airless elettrico a pistone	L91X	200 bar	LASFC 27-60
ACRYROOF PLUS	No	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT300	200 bar	LASFC 21-40
ACRYROOF PLUS FIBRO	10%	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	200 bar	LASFC 27-60
DERMARUBBER S/P	20%	ZEUS Airless elettrico a pistone	AT250	220 bar	LASFC 19 - 40 / LASFC27- 40
DERMARUBBER S/P	20%	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT300	220 bar	LASFC 21-40